

## FIRE BATTS

FIRE BATTS - жёсткие теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL.

### Описание и применение

Могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой с одной стороны. FIRE BATTS применяются для тепловой изоляции плоских поверхностей каминов, печей, высокотемпературного оборудования.



Наименование продукта	FIRE BATTS / ALU FIRE BATTS
Тип продукта	Жёсткие плиты
Класс пожарной опасности строительного материала (группа горючести)	КМ0 (Негорючие) *
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°C	
$\lambda_{25}$	0.036
$\lambda_{50}$	0.039
$\lambda_{100}$	0.044
$\lambda_{150}$	0.050
$\lambda_{200}$	0.057
$\lambda_{250}$	0.067
$\lambda_{300}$	0.077
Максимальная температура применения, °C	до +750 (со стороны фольги до +500)
Плотность номинальная, кг/м <sup>3</sup>	100±10%
Длина * Ширина, мм	1000*600
Толщина, мм	25; 30; 40-80; 100; 140

\*КМ1 (Слабогорючие) - для плит с покрытием алюминиевой фольгой